

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА



**СЬОМА ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ**

"Сучасні проблеми хімії"

18-19 травня 2006 року

ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ



ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ СИСТЕМИ $\text{BaTi}_{1-x}\text{Sn}_x\text{O}_3$, ОТРИМАНИХ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ТА ТВЕРДОФАЗНИМ МЕТОДОМ

Солопан С. О., В'юнов О. І., Білоус А. Г.

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАМ України
solopan@ukr.net

Тверді розчини на основі титанату та станату барію знаходять широке застосування при виготовленні керамічних матеріалів, що використовуються в різних галузях техніки, зокрема при виготовленні конденсаторів з високими питомими характеристиками, сенсорів вологи, тощо. Основним недоліком при синтезі BaTiO_3 , BaSnO_3 та твердих розчинів на їх основі керамічним методом є високі температури термообробки (1400°C). Синтез титанату та станату барію при відносно низьких температурах можна проводити золь-гель методом, використовуючи в якості вихідних компонентів алкоксиди металів $[\text{Ti}(\text{OC}_3\text{H}_7)_4]$ $[\text{Ti}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4]$ $[\text{Sn}(\text{OC}_3\text{H}_7)_4]$, $[\text{Sn}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4]$. Проте в цьому випадку синтез вихідних реагентів є складним, синтезовані реагенти чутливі до вологи, що суттєво ускладнює одержання однофазного продукту.

Метою нашої роботи був синтез та дослідження властивостей титанату барію, станату барію і твердих розчинів на їх основі золь-гель методом з використанням доступних вихідних реагентів (TiCl_4 , $\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ і BaCO_3), а також методом твердофазних реакцій.

Умови синтезу досліджували використовуючи диференційно-термічний, рентгенофазовий аналізи та ІЧ спектроскопію. Уточнення параметрів елементарної комірки та координат атомів однофазного продукту проводили по методу Рітвельда. Визначення розмірів часток проводили за допомогою скануючого електронного мікроскопу JSM-T20 (JEOL, Японія). Електрофізичні властивості отриманих зразків вимірювали на Q-метрі в широкому частотному діапазоні.

Золь-гель та твердофазним методом проведено синтез порошків BaTiO_3 , BaSnO_3 та твердих розчинів на їх основі. Вивчено послідовність хімічних реакцій; показано, що при використанні золь-гель методу утворення BaTiO_3 та BaSnO_3 починається при температурі 700°C , а однофазними продукти стають після термообробки при температурі 1000°C . Отримані нанорозмірні порошки титанату та станату барію, які характеризуються структурою типу перовскіту. Зокрема, станат барію має розмір часток біля 40 нм і характеризується псевдо-кубічною структурою типу перовскіту з параметрами елементарної комірки $a = 4.1160 \pm 0.0003\text{ \AA}$.

На основі синтезованих порошків отримано керамічні зразки; проведено дослідження їх діелектричної проникності, тангенса кута діелектричних втрат у широкому частотному та температурному інтервалах. Досліджено нелінійні характеристики отриманих матеріалів. Проведено порівняльний аналіз електрофізичних властивостей кераміки, отриманої золь-гель методом та методом твердофазних реакцій. Показана ефективність використання отриманих нелінійних матеріалів для створення на їх основі багатошарових композиційних структур, в яких, наприклад, властивості одного типу матеріалів можна контролювати шляхом зміни властивостей іншого типу матеріалів.